

Steenstore© | Van den Dool

Kralingseweg 420 - 3066 RD Rotterdam
t. 010-2020117 | i. www.vandendool.nl | e. info@vandendool.nl

SERIE: KERA TWICE (EXCLUTON)

LEGINSTRUCTIE KERA TWICE TEGELS

VOORWAARDEN

Ongebonden ondergrond (zand/split).
Goede omranding van bijv. opsluitbanden.

VERLEGGEN IN EEN ONGEBONDEN ZAND/SPLIT STRAATLAAG

Voor het verleggen van de KERA TWICE tegels moet u een waterdoorlatende straatlaag uit zand of split met een dikte van 3-5cm aanbrengen op een zandlaag van ca. 10cm. Wij adviseren u om de onderste dikkere zandlaag machinaal te verdichten om zo een goede stabiele ondergrond te verkrijgen.

Zorg voor voldoende afschot (helling) (minimaal 1%).

De KERA TWICE tegels kunnen nu met een voegafstand van tenminste 5 mm gelegd worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van 5mm voegkruisjes. Let op: KERA TWICE tegels zijn groter dan de opgegeven maat. En omdat de tegels bestaan uit een keramische tegel op een betonnen onderlaag is het raadzaam om de keramische tegels (dus niet de betonnen onderlagen) op elkaar uit te lijnen, zodat u mooie doorlopende voegen verkrijgt.

Om ervoor te zorgen dat de tegels tijdens het leggen niet verschuiven en de voegafstand overal gelijk blijft is het raadzaam om gebruik te maken van deze voegkruisjes. Verwijder de voegkruisjes niet totdat alle tegels gelegd zijn, u verwijdert ze pas op het moment dat u gaat voegen.

Voor eventuele correcties bij het verleggen mogen de KERA TWICE tegels uitsluitend met een rubber hamer licht aangeklopt worden. Deze tegels mogen nooit afgetrild worden. Het op maat zagen van deze tegels dient met specialistisch gereedschap te gebeuren, vraag uw verkoper. Bij het verzagen van deze tegels kunnen er altijd licht ruwe randjes ontstaan, waardoor de kern van de keramische tegel iets zichtbaar wordt.

Een goed onder afschot aangebrachte stevige vlakke ondergrond waarborgt een glad terrasoppervlakte, vergemakkelijkt het leggen van de tegels en u hoeft minder te corrigeren.

De sluitvoeg aan bijvoorbeeld vaste gebouwen, wanden of opsluitbanden moet voldoende breed zijn om kleine bewegingen zoals uitzetten, krimpen door warmte en kou van de tegels te kunnen absorberen. Het aantal dilatatie voegen is afhankelijk van o.a. de grootte van het te leggen oppervlakte en de kleur van het materiaal (donkere kleuren reageren meer op temperatuur verandering dan lichte kleuren.)

Na het leggen kunt u de voegkruisjes verwijderen (maar zorg er wel voor de tegels niet verschuiven), het oppervlakte reinigen en de voegen met waterdoorlatende Bostik Voegmortel 1C Flex gaan invoegen. De voegmortel kan geen stabiliteit waarborgen als de ondergrond niet stabiel is. Alleen bij een stabiele ondergrond kan een vaste voegmortel breukvrij blijven. Verwerk de voegmortel zoals door de leverancier opgegeven, zie de verpakking. Open de verpakking pas vlak voor gebruik om verharding van de mortel te voorkomen.

Het is ook mogelijk de KERA TWICE tegels te voegen met (onkruidremmend)voegzand, vraag uw verkoper.

Overige algemene verwerkingsvoorschriften zijn op aanvraag verkrijgbaar.